

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Создано
191246			

Схема огнезащиты м/к антресоли в/о Е-Ж/З-4

12

Ведомость ссылочных документов

- 1 Проект разработан на основании задания №217М от 21.11.2023 и акта пожарно-технического обследования от 24.01.2023
- 2 Данное решение предусматривает перекраску существующих металлоконструкций по спирам краски и нанесение огнезащитного материала "Огракс-К-1"
- 3 Огнезащитными термоустойчивыми материалами "Огракс-К-1" имеют сертификаты соответствия RU-CRU877B 00036/21 с 12.07.2021 г по 11.07.2026 г При нанесении огнезащитного термоустойчивого материала "Огракс-К-1" строго соблюдая указания "Инструкции по применению огнезащитного термоустойчивого материала "Огракс-К-1"(ТУ 5728-061-13267785-09) для защиты от огня стальных конструкций", утвержденного НПО "Унихимтек", г. Кисловодск, 2012 г
- 4 Огнезащитный материал "ОГРАКС-К-1" наносит с промежуточной сушкой между слоями, при температуре окружающей среды не ниже +5 °С. Полное высыхание 10-15 суток
- 4 Работы по огнестойкости строительных конструкций должны выполняться организацией, имеющей лицензию на право производства данного вида работ
- 5 Данные расхода и толщин сухого слоя огнезащитного материала "Огракс-К-1" приняты на основании расчетов подразд. 3АО "Унихимтек-Огнезащита"
- 6 Перед нанесением материала "Огракс-К-1" поверхность металлических конструкций очистить, обезжирить и ошкурить. Поверхность и/или подготовленных к окраске грунтовок должна быть свободной от пыли, пятен масла, окалины и грязи и соответствовать степени подготовки ШП2 (ручной механической чистке)
- 7 Материал "Огракс-К-1" наносится по 2 слоям грунтовки Ф-021 (ГОСТ 25129-82) Толщина сухого слоя грунтовки не менее 0,05 мм
- 8 Покрытие элементов должно быть в соответствии с требованиями (СП 718330-07 "Изоляционные и отделочные покрытия", 7.5 Производств материалов работ
- 8 Слой покрытия подтвердить актом (приложение пункта 4) Форму акта смотреть прил. Б
- 9 При подсчете расхода огнезащитного материала учтен процент запаса на неустаревшие потери и распыл 30% (см ВЧН 447-84 "Нормативы расхода лакокрасочных и отделочных материалов по окрашиваемым строительным конструкциям с монолитной подложкой)
- 9 Внешний вид готового огнезащитного покрытия контролируется визуально после высыхания каждого слоя. Дефектами считается наличие непрокрашенных мест, вздутий, отслоений, растрескиваний и потертостей выщелачив
- 10 По выполнению работ по устройству грунтовок и окраски огнезащитным материалом необходимо составлять акты на скрытые работы – подготовку поверхности под грунтовку нанесение грунтовок, – устройство каждого слоя окраски до нанесения последующего
- 11 Эксплуатация покрытия "Огракс-К-1" допускается в сухих проверенных опалубочных помещениях (Срок службы данного материала при соблюдении технологии нанесения и условий эксплуатации -25лет

					0102/3-PC-102 1		
					НГА		
1	2				02.24		
Изм	Колуч	Лист	№ док	Полн	Дата		
Разработал	Денисова					ЦССК	Статья
Проверил	Чернышева					Организация производства зерновых и плодово-ягодных культурных выделов	Лист
						Полной массой до 43м	Листов
ГИП	Морев					Организация и/или адресов: М/О: Ж/З-4	Проектное управление ООО "Технопарк"